TECHNICKÝ LIST

VÝROBEK: CHELADE

Polymerní přípravek k přeměně rzi

VLASTNOST	SPECIFIKACE
Hustota	1,27 g/cm^3
Vzhled / barva	Kapalina/Špinavě bílá
Vůně/Zápach	Slabý
Bod vzplanutí	N/A
Teplota samovznícení	250 °C
Bod tečení	N/A
Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny) - %	1,4
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný
pH - koncentrát	2
Viskozita	Viskózní
Teplota při aplikaci	>10 °C
Doba úplného vyschnutí	24 hod při 20 °C

N/A – neaplikuje se

Pozn.: Uvedené informace souvisí s typickými hodnotami a nepředstavují specifikaci

Před použitím si důkladně prostudujte informace uvedené na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.